見本

試験結果報告書

管理番号	2025XXXXX
令和	○年　○月　○日

〒 902-0064
住所
沖縄県那覇市寄宮1-7-13

会社名(氏名)

㈱見本
殿

〒902-0064
那覇市寄宮1-7-13
(公財)沖縄県建設技術センター
理事長　理事長名　印

公益財団法人 沖縄県建設技術センター 理事長印

工事名	○○線道路改良工事		
工事場所	那覇市○○地内		
試料採取先	那覇市○○地内	採取年月日	令和7年4月1日
試料採取者	㈱センター		
試料の種類	3種1号		

区画線ガラスビーズ含有量試験

試験責任者	(公財)沖縄県建設技術センター　試験研究部長	試験年月日	令和7年4月30日

試料名	形状寸法 (幅 × 厚 mm)	ビーズ含有量 (%)	ビーズ質量 (g/m)	塗膜質量 (g/m)
中央線	151.4 × 1.72	19.0	89.1	469.1

備考　ガラスビーズ散布量(g/m) を推定する計算式

$$\frac{((100\times\text{ビーズ質量(g/m)})-(\text{塗膜質量(g/m)}\times\text{散布無しビーズ含有量(\%)}))}{100-\text{散布無しビーズ含有量(\%)}}$$

・本報告書の試験結果は、本報告書の記載の試料のみについて有効です。

見本

試 験 結 果 報 告 書

管理番号　2025XXXXX

令和　〇年　〇月　〇日

〒 902-0064
住所
沖縄県那覇市寄宮1-7-13

会社名(氏名)

㈱見本
殿

〒902-0064
那覇市寄宮1-7-13
(公財)沖縄県建設技術センター
理事長　理 事 長 名　印

公益財団法人 沖縄県建設技術センター 理事長印

工　事　名	〇〇線道路修繕工事		
工 事 場 所	那覇市〇〇地内		
試 料 採 取 先	那覇市〇〇地内	採 取 年 月 日	令和7年4月1日
試 料 採 取 者	(株)センター		
試 料 の 種 類	1種B		
備　考			

区画線ガラスビーズ散布量試験

試 験 責 任 者	(公財)沖縄県建設技術センター試験研究部長	試 験 年 月 日	令和7年4月30日

試料名	ビーズ質量 (g/m)	塗膜質量 (g/m)
試料No.1	68.3	4.9
試料No.2	61.2	7.1
試料No.3	58.0	3.4

・本報告書の試験結果は、本報告書の記載の試料のみについて有効です。