試 験 結 果 報 告 書

管理番号　2025XXXXX

令和　○年　○月　○日

〒902-0064
沖縄県那覇市寄宮1-7-13

会社名（氏名）

㈱見本　殿

〒902-0064
那覇市寄宮1-7-13
（公財）沖縄県建設技術センター
理事長　理 事 長　印

公益財団法人 沖縄県建設技術センター 理事長印

工　事　名	品質管理		
採 取 場 所	○○鉱山		
採取年月日	令和7年4月1日	鉱山名（又は産地）	○○産
材料の種類	捨石、ぐり石、被覆石、原石	鉱種名	琉球石灰岩
備　考			

JIS A 5003準拠

石材圧縮強さ試験

試験責任者	試験年月日
（公財）沖縄県建設技術センター　試験研究部長	令和7年4月15日

No. ＼ 項目	直径 (cm)	断面積 (cm^2)	最大荷重 (N)	圧縮強さ (N/cm^2)	備　考
1	10.26	82.68	187000	2262	
2	10.27	82.84	135000	1630	
3	10.20	81.71	189000	2313	
平　均	―――	―――	―――	2068	

備　考

・本報告書の試験結果は、本報告書の記載の試料のみについて有効です。

試 験 結 果 報 告 書

管理番号　2025XXXXX

令和　○年　○月　○日

〒902-0064
沖縄県那覇市寄宮1-7-13

会社名(氏名)

(株)見本　殿

〒902-0064
那覇市寄宮1-7-13
(公財)沖縄県建設技術センター
理事長　理 事 長 名　印

公益財団法人 沖縄県建設技術センター 理事長印

工 事 名	品質管理		
採 取 場 所	○○村○○地内		
採取年月日	令和7年4月1日	鉱山名(又は産地)	○○鉱山
材料の種類	捨石、ぐり石、被覆石、原石	鉱種名	古生層石灰岩
備 考			

JIS A 5003
JIS A 5006

石材圧縮強さ試験

試験責任者	試験年月日
(公財)沖縄県建設技術センター　試験研究部長	令和7年4月15日

No. ＼ 項目	幅 (cm)	厚さ (cm)	断面積 (cm^2)	最大荷重 (N)	圧縮強さ (N/cm^2)	備考
1	10.05	10.60	106.53	1096000	10288	
2	10.00	10.13	101.30	1031000	10178	
3	10.01	10.11	101.20	1058000	10455	
平 均	―――	―――	―――	―――	10307	

備 考

・本報告書の試験結果は、本報告書の記載の試料のみについて有効です。

見本

JIS A 5003 JIS A 5006	石材比重及び吸水率試験		管理番号 2025XXXXX
件　　名	品質管理		
産地又は鉱山名	○○鉱山	採取年月日	令和7年4月1日
骨材の種類	捨石　割ぐり石　被覆石　原石	鉱　種　名	琉球石灰岩
試験責任者	(公財)沖縄県建設技術センター　試験研究部長	試験年月日	令和7年4月30日

測定番号		1	2	3
① 乾燥時の試料の質量	(g)	3740.0	3743.0	3661.0
② 直　径	(cm)	10.20	10.30	10.25
③ 断面積	(cm2)	81.71	83.32	82.52
④ 長　さ	(cm)	20.01	20.02	20.01
⑤ 正味体積　③×④	(cm^3)	1635.0	1668.1	1651.2
⑥ 見掛比重　①／⑤	(g/cm^3)	2.29	2.24	2.22
⑦ 平均値	(g/cm^3)	2.25		
⑧ 吸水時の試料の質量	(g)	3877.0	3857.0	3818.0
⑨ 吸水率 {(⑧－①)/①}×100	(%)	3.66	3.05	4.29
⑩ 平均値	(%)	3.67		

備　考

・本報告書の試験結果は、本報告書の記載の試料のみについて有効です。

見本

JIS A 5006	割ぐり石の比重及び吸水率試験		管理番号 2025XXXXX
件　　名	品質管理		
産地又は鉱山名	○○鉱山	採取年月日	令和7年4月1日
骨材の種類	ぐり石	鉱　種　名	琉球石灰岩
試験責任者	(公財)沖縄県建設技術センター　試験研究部長	試験年月日	令和7年4月30日

測　定　番　号	1	2	3
① 表乾試料の質量 (g)	1500.0	1500.0	1500.0
② 水中における試料の見掛けの質量(g)	900.0	940.0	930.0
③ 表乾比重 ①／(①－②) (g/cm^3)	2.50	2.68	2.63
④ 平均値 (g/cm^3)	2.60		
⑤ 乾燥後の試料の質量 (g)	1460.0	1450.0	1440.0
⑥ 絶乾比重 ⑤／(①－②) (g/cm^3)	2.43	2.59	2.53
⑦ 平均値 (g/cm^3)	2.52		
⑧ 吸水率 {(①－⑤)／⑤}×100 (%)	2.74	3.45	4.17
⑨ 平均値 (%)	3.45		

備　考

・本報告書の試験結果は、本報告書の記載の試料のみについて有効です。