

見本

コンクリートの練混ぜに用いる水試験					管理番号 2025XXXXX	
件名	品質管理					
試料採取先	(株)センター			採取年月日	令和7年4月1日	
試料の種類	地下水					
試験責任者	(公財)沖縄県建設技術センター 試験研究部長			試験年月日	令和7年4月30日	
試験項目	試験結果			規格・基準	試験方法	
塩化物イオン (Cl ⁻ ・mg/L)	57.54			200mg/L以下 (JIS A 5308 附JC)	JIS A 1144の4.	
懸濁物質 (g/L)	0.0			2g/L以下 (JIS A 5308 附JC)	JIS A 5308 附JC	
溶解性蒸発残留物 (g/L)	0.5			1g/L以下 (JIS A 5308 附JC)	JIS A 5308 附JC	
pH	7.8			5.8～8.6	水道法第4条	
セメント 凝結時間差	始発時間	基準水	2 時間 26 分	30分以内 (JIS A 5308附JC)	JIS R 5201の9. (凝結試験)	
		試料水	2 時間 25 分			
		時間差	1 分			
	終結時間	基準水	3 時間 33 分	60分以内 (JIS A 5308附JC)		
		試料水	3 時間 22 分			
		時間差	11 分			
モルタルの 圧縮強さの比	材齢 7日	基準水	39.7 N/mm ²	材齢7日及び材齢28日 で90%以上 (JIS A 5308附JC)	JIS R 5201の11. (強さ試験) A法	
		試料水	39.4 N/mm ²			
		比	99 %			
	材齢 28日	基準水	54.3 N/mm ²			
		試料水	52.2 N/mm ²			
		比	96 %			
備 考						

・本報告書の試験結果は、本報告書の記載の試料のみについて有効です。